1/2 ページ

Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-253583

(43)Date of publication of application: 09.09.1992

(51)Int.Cl.

B23K 26/00

B23K 26/06

B23K 26/08

602B 27/00

(21)Application number: 03-029487

(71)Applicant: OSAKA PREFECTURE

OFIC CO

(22)Date of filing:

29.01.1991

(72)Inventor: NAGATA ITSUO


MIYAMOTO DAIKI

MORIWAKI KOSUKE OSHIMA ICHIRO OSHIMA TOKIHIKO HIRATA SHIGEKAZU OKANO YOSHIKAZU

(54) LASER BEAM PROCESSING METHOD AND DEVICE FOR METALLIC SURFACE (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the laser beam processing method and device which can apply the decoration changing variously like rainbow colors in the tints of reflection gloss by the angles and the directions of incident light, on a metallic surface.

CONSTITUTION: The surface of a metallic work piece 6 is irradiated via a condenser lens 3c with a pulse laser beam 2 which is the linearly polarized light or elliptically polarized light of ≤0.3 ellipticity emitted from a laser resonator 1 in the irradiation position deviated in one direction of deep or shallow from the focus of this condenser lens 3c, by which the fine ruggedness corresponding to the interference fringes of the pulse laser beam 2 is formed to the above—mentioned surface. The metallic surface formed with the fine ruggedness spectrally divides and reflects the incident light and, therefore, the reflection gloss changing variously like the rainbow colors in the tints by the angles of viewing and the directions of the incident light is generated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAXtaiKLDA404253583P... 2007/01/15

Searching PAJ

2/2 ページ

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

·(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平4-253583

(43)公開日 平成4年(1992)9月9日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
B23K	26/00	E	7920-4E				
	26/06	E	7920-4E				
	26/08	D	7920-4E				
G02B	27/00	Q	9120-2K				
					審查前來	未開來	請求項の数5(全7頁)

(21)出願番号	特顯平3-29487	(71) 出腹人	000205627
			大阪府
(22)出驥日	平成3年(1991)1月29日		大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
		(71) 出願人	390001801
			大阪富士工業株式会社
	•		兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番1号
		(72)発明者	永田 伍雄
			大阪府箕面市半町2-19-21
•	. •	(72)発明者	宮本 大樹
		'''	奈良県奈良市西千代ケ丘1-905-103
·		(72)発明者	
		(13,33,12)	大阪府堺市晴美台 3 丁 2 -12-104
		(74)代理人	
	•	(4)10里人	r: —— ••·· ·—· •
		1	最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 金属表面のレーザー加工方法及び装置

(57)【要約】

【目的】 金属表面に見る角度や入射光の方向によって 反射光沢の色合いが虹色様に多彩に変化する装飾を施し 得るレーザー加工方法及び装置を提供する。

【機成】 レーザー共振器1から出射される直線偏光または楕円率0.3以下の楕円偏光のパルスレーザー光2を、集光レンズ3cを介して金属製被加工物6の表面に、眩棄光レンズ3cの焦点よりも深浅一方向にずれた照射位置で照射し、上記表面にパルスレーザー光2の干渉線に対応した数観凹凸を形成する。

【効果】 後細凹凸が形成された金属表面は、入射光を 分光して反射するため、見る角度や入射光の方向によっ て色合いが虹色様に多彩に変化する反射光沢を生じる。



(2)

韓関平4-253583

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属設面に直線偏光または楕円率0.3 以下の楕円偏光のパルスレーザー光を照射面での照射パ ルス数が複数回となるように照射し、該金属表面にレー ザー光の干渉縞の強度分布に対応した微細凹凸を形成す ることを特徴とする金属表面のレーザー加工方法。

振器と、そのパルスレーザー光を直線偏光たは楕円率 0. 3以下の楕円偏光とする偏光設定手段と、酸パルス レーザー光を収束して金属表面に照射させる光収束手段 10 と、該光収束手段の焦点よりも深茂一方向倒にずれた位 置に被加工物の金属表面を配置させる被加工物配置手段 と、金属表面に対するパルスレーザー光のXY方向照射 位置を相対的に変位させるXY方向変位手段とを備えて なる金属表面のレーザー加工装置。

【請求項3】 偏光設定手段がレーザー共振器の内部に 組み込まれた直線偏光素子である諸求項2配載の金属表 面のレーザー加工装置。

【請求項4】 偏光設定手段が一端側の入射角をプリュ ースター角に設定したレーザーロッドである請求項2記 20 戯の金属表面のレーザー加工装置。

【請求項5】 偏光設定手段は、レーザー共振器から出 射されたパルスレーザー光の光路中に介装した直線偏光 **素子である請求項2記載の金属表面のレーザー加工装** 毌.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザー光の照射によ って金属表面に微細な凹凸を密に形成する加工方法及び 装置に関するもので、例えば金属製装飾品、金属製家庭 30 電化用品、金属製工業用品等、種々の金属製品の表面の 全体ないし一部の模様等として虹色様あるいは玉虫色様 といった美麗な反射光沢を付与するのに利用される。

[0002]

【従来の技術】レーザー光は位相が揃った定波長のコヒ ーレントな光であってピームとしての指向性に優れてお り、レンズにて収束して微小スポットに高エネルギーを 集中できることから、近年では金属の切断、穴あけ、溶 接等に多用されている。

来の金属加工は、いずれも加工用収取レンズの焦点位 **置、つまりビームのエネルギー密度が最大となる位置で** の高熱を利用し、この焦点位置におけるスポット径で金 属を瞬間的に溶融・蒸発させるものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、本発明者等 は、金属表面に可視光の波長域に近い1μmあるいはそ れ以下の微細凹凸を密に形成した場合に、この凹凸表面 が回折格子と同様に作用して入射光を分光して反射する

光沢を生じるという知見を得ている。

【0005】しかるに、前記従来のレーザー光による加 工手段では、ビームが共扱器より完全な平行光とし出射 されても回折による拡がりを生じると共に、光路を形成 する工学系の精度にも限界があり、集光レンズにより収 京可能な最小スポット径は一般的に数μm~数10μm 程度であることから、上記のような1 μmあるいはそれ 以下といった微細凹凸を金属表面に密に形成できなかっ

【0006】また仮に、共振器や工学系の精度的な改良 によって集光レンズによる焦点スポット径を充分に絞り 込めたとしても、従来の加工手段では個々の凹凸を一つ ずつ形成していく必要があるため、加工に膨大な時間を 要することになり、到底実用的には採用できない。

【0007】本発明は、上述の事情に鑑みて、従来のレ ーザー光による加工手段とは異なって金属表面に密な微 細凹凸を容易に短時間で形成でき、金属表面の加飾手段 として実用的に優れたレーザー加工方法及び装置を提供 することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】上配目的を達成するため に、本発明に係る金属表面のレーザー加工方法は、金属 表面に直線偏光または楕円率 0. 3以下の楕円偏光のパ ルスレーザー光を照射面での照射パルス数が複数同とな るように照射し、鉄金属表面にレーザー光の干渉縞の強 度分布に対応し微細凹凸を形成することを特徴とする構 成を採用したものである。

【0009】また本発明に係る金属表面のレーザー加工 装置は、同様目的において、パルスレーザー光を出射す るレーザー共扱器と、そのパルスレーザー光を直線偏光 たは楕円率0、3以下の楕円偏光とする偏光設定手段 と、铵パルスレーザー光を収束して金属表面に照射させ る光収束手段と、酸光収束手段の焦点よりも深段一方向 側にずれた位置に被加工物の金属表面を配置させる被加 工物配置手段と、金属表面に対するパルスレーザー光の XY方向照射位置を相対的に変位させるXY方向変位手 段とを備えてなる構成を採用したものである。

【0010】更に本発明においては、上配のレーザー加 工装置における偏光設定手段として、レーザー共振器の 【0003】しかして、このようなレーザー光による従 40 内部に組み込まれた直線偏光素子を採用する請求項3の 構成、一端面を入射角がプリュースター角をなすように 酸定したレーザーロッドを採用する請求項4の構成、レ ーザー共振器から出射されたパルスレーザー光の光路中 に介装した直線個光器子を採用する請求項5の構成、を それぞれ好適態様としている。

[0011]

【作用】レーザー光は周知の如くコヒーレントな光であ って完全な可干渉性を有するため、同一振動数で一定の 位相差を有するピーム成分が重なった際に互いに干渉し ことから、虹色様あるいは玉虫色様といった美麗な反射 50 合い、照射面では両ピーム成分の位相傾斜分布に対応し

(3)

特開平4-253583

た明暗の干渉縞を示すことになる。

【0012】従って、レーザービームを集光レンズや凹 面貌等の収束手段で収束して被加工物の金属表面に照射 する際に、その照射位置を収束手段の無点よりも深視一 方向側にずれた位置に設定し、照射面で干渉縞を生じさ せた場合、鉄干砂箱の明部が金属を溶融・蒸発させ得る 充分なエネルギー密度を有して、且つ暗部のエネルギー 御度が上配溶融・蒸発に不充分であれば、 該金属表面に **該干渉縞の明部を凹、暗部を凸とした凹凸、つまり干渉** 縞の強度分布に対応した凹凸が形成されることになる。

【0013】ここで、照射スポット内の干渉縞の明暗間 隔はレーザー光の照射波長とほぼ同程度となることか ら、所要の波長城で発振するレーザーを選択することに より、干渉系に対応した鉄網凹凸を可視光の被長域に近 い1μm程度あるいはそれ以下といった微細な数百本も の凹凸条(例えば中程度の出力を有するYAGレーザー 加工機でも凹条として300本程度)にて構成できる。 そして、この徴細凹凸を有する金属表面は、回折格子と 同様に作用して入射光を分光して反射し、見る角度や入 射光の方向によって色合いが虹色様に多彩に変化する反 20 射光沢を示すことになる。

【0014】しかして、上記徴細凹凸の形成状況を観察 してみると、金属表面の定位間に干渉縞をなすパルスレ ーザー光を照射した場合、該干渉縞に対応した微細凹凸 は徐々に形成されるのではなく、照射パルス数がある回 数に達した後に急速に形成されるのであり、それまでの 照射エネルギーは専ら微細凹凸形成の準備段階としての 表面性状の改変及び昇温に消費されることが判明してい る。例えばステンレス網では、照射パルス数がある回数 に達するまでは表面の加熱酸化が進むだけであるが、こ の酸化に伴う変色によって熱吸収性が高まり、ある段階 で一挙に干渉縞に対応した微細凹凸が形成される。そし て、一旦微細凹凸が形成されると、その表面は反射性が 強くなり、続いて思射されるパルスのエネルギーが反射 分散されることから、酸微細凹凸は乱されにくい。

【0015】従って、金属表面に対するパルスレーザー 光の照射位置を連続的に移動しても、その走査線上の金 展表面各部がレーザー光通過の最終に近い段階で上記微 細凹凸を生じるパルス数になるように、パルスの周波数 と走査速度を設定することにより、谷山の重なりによる 徽細凹凸の不鮮明化ないし消失が回避され、走査線全体 を該徴報凹凸にて構成できる。よって、このレーザー走 査線で描画することにより、金属表面にそれ自体が虹色 様に多彩に変化する反射光沢を生じる模様や図柄を自在 た施せる。なお、上配像網凹凸を生じるパルス数は、被 加工物である金属の種類つまり熱伝動率及び融点の違い や、レーザー光のエネルギー密度等によって異なること は言うまでもない。

【0016】上記の多彩に変化する反射光沢を鮮明なも

り、そのために本発明においては、金属表面に無射する レーザー光を前記のように直線偏光または楕円率0.3 以下の楕円偏光(以下、長楕円偏光と称する)のものと する。すなわち、レーザー光の偏光には直線偏光、楕円 **偏光、円偏光、ランダム偏光、非偏光等があるが、直線** 個光に近いほど干渉絡が明瞭となってそれだけ明瞭な般 **桜凹凸を形成でき、逆に楕円率が大きくなるほど役細凹** 凸は不明瞭となり楕円率0.3を越える楕円偏光では良 好な秘細凹凸とならず、円偏光やランダム偏光及び非偏 10 光等では該衛都凹凸は形成不能である。なお、干渉縞の 方向つまり微細凹凸の凹凸条の方向は、偏光面の方向 (長楕円偏光では長軸方向) に直交している。

【0017】 金属表面に照射するレーザー光を上記の直 線偏光または長楕円偏光とする手段としては、レーザー 発振器から出射されるレーザー光自体を該偏光特性とす る手段、並びに該発振器から出射されたレーザー光を二 次的に直線偏光または長楕円偏光に変える手段がある。 しかして前者の一次的手段としては、レーザー共振器の 内部に入射光がブリュースター角をなすように配置した 平行平面の透明板や偏光板の如き直線偏光索子を組み込 む方法や、レーザーロッドの一端面を軸方向に対してブ リュースター角をなす傾斜面に設定する方法等がある。 また後者の二次的手段としては、レーザー光の光路中に 上記同様の直線偏光素子を介在させる方法がある。

【0018】レーザー光の照射面で干砂縞を生じさせる 手段には特に制限はなく、例えば、TEMioモードやT EMsoモードの如き低次のマルチモード発振を行うレー ザー光源の明パターン成分相互を重ねる方法、単一のレ ーザー光より分割された複数本のピームを重ねる方法、 レーザー共振器内または外部光学系においてレーザービ ームの一部を横ずれ変位させて元のビーム成分と変位し たビーム成分とを重ねる方法等がある。

【0019】更に、既存のレーザー加工装置において も、レーザー共振器や外部光学系を構成する各部材の寸 法精度及び配置位置、該共振器の作動条件等により、レ ーザー光が自然に干渉光となっている場合がある。従っ て、このような場合は、そのレーザー光をそのまま本発 明に利用できることは言うまでもない。その他、レーザ 一光の照射面で生じる表面プラズマ波による干渉にて該 40 照射面で干砂縞を生じることも考えられる。但し、いず れにおいても、干渉縞に対応した微細凹凸を明瞭に形成 する上で、レーザー光を収束して金属表面に照射させる 光収束手段の焦点よりも探技一方向例にずれた位置に被 加工物の金属表面を配置させる必要がある。

[0020]

【実施例】図1で示す第1実施例のレーザー加工装置 は、パルスレーザー共振器1から出射される直線偏光の パルスレーザー光2が、レンズ3 a、3 bを介して拡大 された上で反射線4にて90度方向転換し、集光レンズ のとするには上記徴紹凹凸を明瞭に形成する必要があ 60 3 c にて収取され、XYテーブル5上に執信された金属 製被加工物6の表面に、眩集光レンズ3cの焦点よりも 浅い位置で照射されるようになされている。

【0021】ここで、上記の直線偏光のパルスレーザー 光2は、波長が1μm程度で、ビーム成分2α, 2bが 重なった干渉光からなり、被加工物6の表面で干渉縞を 生じるようにしている。

【0022】上記構成においては、XYテーブル5を一 定速度でX方向に移動させることにより、被加工物6の 表面を該干渉光2 a にて走査し、この1回の走査の終了 毎にXYテーブル5を所定距離だけY方向に移動させて 10 順次走査を繰り返し、該被加工物8の表面に走査線から なる平行な線7を描画している。このX方向の定査速度 は、走査線上の定位置が複数国の照射パルスを受け、且 つ最終段階に近い照射パルスで照射面に生じる干渉縞の 各明部が溶融・蒸発して凹条を生じるように設定してい న.

【0023】従って、線7は、図2に示すように、照射 スポットの幅内に数十~数百本の凹条8を有する敬細凹 凸面より構成されたものとなる。しかして、各凹条8の り1μm程度であることから、微細凹凸面全体が回折格 子と同様に入射光を分光して反射し、各線7は入射光の 方向や見る角度によって反射光沢が紅色様に多彩に変化 する輝線として視認される。

【0024】図3~5はパルスレーザー共振器1の構成 例を示す。図3の共振器1aは、反射鏡9a.9b間の 同翰線上に、Qスイッチ10、入射角がブリュースター 角をなすように設定した平行平面の透明板11、レーザ 一葉質のロッド12が配置され、該ロッド12の近傍に 励起ランプ13が設置されている。図4の共振器1b *は、上記透明板11の代わりに偏光プリズムの如き偏光 板14が設置されている以外は共振器16と同様構成で ある。また、図5の共振器1cでは、上紀の透明板11 や偏光板14を設けていない代わりに、ロッド12の-婚倒を入射角がプリュースター角をなすように設定した テーパー面12aとしており、該一端側の反射銃9bを 餃ブリュースター角に対応した角度に設定している。

【0025】これら共振器1a, 1b, 1cは、それぞ れ透明板11、偏光板14、テーパー面12mの偏光作 用により、いずれも出力側の反射鏡9aより直線個光の 40 レーザー光2が出射される。

【0026】Qスイッチ10としては、一方向型及び二 方向型の超音波Qスイッチ、ポッケルスセルQスイッ チ、カールセルQスイッチ等が使用される。また、図示 では反射鏡9a, 9bを共に平面型としているが、凹面 型や凸面型としてもよいことは含うまでもない。

.【0027】なお、レーザー光2を積極的に干渉光とす る手段としては、Qスイッチ10に印加する超音被信号 あるいは電圧をON/OFFスイッチングのOFF時つ まりレーザー発振時にも骸レーザー発振を停止させない 60 して、図示ではその干渉光が集光レンズ3 c の焦点より

程度に残す方法がある。即ち、上記のレーザー発振時に 残留する超音波信号あるいは電圧により、発振中のレー ザー光の一部がずらされて変位し、元のピーム成分2 a と微ずれ変位したビーム成分2 bとが重なって干渉した レーザー光2が共振器1より出射される。

【0028】図6及び図7は共振器1の外部の光路中に 直線偏光素子を配置した第2実施例を示す。この場合、 共振器1から出射されるレーザー光2は楕円率が0.3 より大きい楕円偏光またはランダム偏光であるが、図6 では入射角がブリュースター角をなすように設定した平 行平面の透明板11により、図7では偏光板14によ り、それぞれ透過光が直線偏光成分のみとなり、前記第 1実施例と同様の加工が施せる。なお、これら透明板1 1や偏光板14の如き直線偏光素子は、共振器1から収 東手段(例えば図1における集光レンズ3c)に至る光 路のどの位置に配置してもよい。

【0029】図8は共振器1から出射されるレーザー光 2を共振器1外で干渉光に変換するようにした第3実施 例のレーザー加工装置を示す。この加工装置では、第1 間隔及び深さは共にパルスレーザー光2の被長程度つま 20 実施例(図1)における反射鏡3cの位置に、背面の全 反射面15aと表面の一部反射面15bとを有する二重 反射銃15が配置されており、共振器1は前記図3~図 5の共振器1a, 1b, 1cのように内部に直線偏光手 段を有するものである。しかして、共振器 1 から出射さ れる直接偏光のレーザー光2は、レンズ3 a、3 bを介 して拡大された上で、二重反射線15の両反射面15 a. 15bにて反射し、この反射された二つのピーム成 分2a、2bが重なって干渉光として集光レンズ3cに 入り、収束されて金属製被加工物6の表面に鮫築光レン ズ3cの焦点よりも浅い位置で照射され、飲表面に第1 実施例と同様に微細凹凸を形成する。

> 【0030】なお、上配の二重反射線15の代わりに、 表面で一部反射を行うと共に背面を反射不能とした部分 透過鏡と、その背面側に近接して配置した全反射鏡とを 用いても、同様に横ずれによる干渉光を生じさせること ができる。また、超音波Qスイッチと同様な構造の素子 を光路に介在させて弱い超音波信号を印加しても、干渉 光を生じさせることが可能である。その他、プリズムと 反射鏡の組み合わせ、部分透過鏡と全反射鏡の組み合わ せ等により、一本のレーザービームを2本に分割し、こ れら分割されたピーム同士を干渉させてもよい。

> 【0031】図9は、共振器1から出射されるレーザー 光2が二つの明パターン成分2c, 2dを含むTEMio モードのものである場合に、これを共振器 1 外で干砂光 に変換するようにした第4実施例のレーザー加工装置を 示す。この加工装置では、集光レンズ3cによる収束光 がシリンドリカルレンズ16を透過して、光束が無長く 変形することにより、前配の二つの明パターン成分2 c. 2 dが重なって干燥光を生じる粉をしている。しか

(5)

特盟平4-253583

も深い位置で金属製被加工物6の表面に照射されるよう にしているが、同魚点よりも浅い位置で照射されるよう

にしてもよい、

【0032】なお、レーザー光2を被加工物6の表面に 照射する手段としては、例示したXYテーブル5に限ら ず、XYの各方向変位を担う2枚の回動鏡を組み合わせ たXYスキャナー等でレーザー光2個を変位させるよう にしてもよい。更に、収束手段の光輪方向(2方向)の 焦点位置を変位させる焦点変位手段を設けることによ の乙方向位置に応じて焦点位置を変化させ、照射面のエ ネルギー密度を一定に維持して均一な微細凹凸を形成す ることができる。

【0033】この焦点変位手段としては、必ずしも収束 手段自体を移動させる必要はなく、光路に介在するレン ズのいずれかを光軸方向に変位させるものであればよ い。しかして、焦点変位操作は、被加工物の表面形状を 予め測定し、その測定結果を制御系に入力して数値制御 により自動的にレンズの光輪方向変位を行うようにすれ ばよく、例えば従来のレーザー加工に使用されている2 20 せ、常に走査方向を該明パターン成分の並び方向に設定 スキャナー (Dynamic Focus) を利用でき ಕ.

【0034】因に、前記第1実施例の裝置構成におい て、二方向型の超音波Qスイッチと直線偏光素子として の透明板(図3の11)とを内能したYAGレーザー共 振器を使用し、熊点距離20cmの集光レンズ3cによ って、発表波長1. 08μm、パルス辐100nm、繰 り返し周波数1KH:、平均出力500mWの条件で直 線偏光のレーザー光をステンレス制の表面に干渉縞を生 じるように照射して微細凹凸を形成する場合、照射位置 30 を被集光レンズ3cの無点より探技両方向の3.5~1 1. 0 mmの範囲に設定した時に虹色様の反射光沢を生 じる上記微細凹凸が形成でき、特に眩焦点より強い方向 (上方) の6.0~7.5mmの範囲で最も鮮明な色合 いの反射光沢を生じる明瞭な微細凹凸が形成できた。そ の照射スポットの径は50~150 μm程度であり、そ のスポット内に形成される凹条8の数は50~150本 程度であった。そして、連続走査つまりXYテーブル5 を又方向に移動させながら連続照射した場合には、走査 た段階で微細凹凸を生じることが判明した。

【0035】図10は、上配発捩条件においてステンレ ス額の表面に対するレーザー光の照射位置を該集光レン ズ3cの焦点より残い方向(上方)7mmに設定した場 合の、超音波Qスイッチの周波数とレーザー光の走査速 度つまりXYテープル5のX方向移動速度との関係を示 す。図中の各同波数に対応した縦線は虹色様の反射光沢 を生じる微細凹凸が形成可能な定査速度範囲であり、そ の縦線上の丸点の走査速度で最も鮮明な色合いの反射光 波Qスイッチの周波数が5KHr を越えて高くなるほど 上記反射光沢の明るさが減少し、7KHI 以上の周波数 では微細凹凸の形成可能な走査速度範囲は0.5mm/ 分以下と非常に狭くなった。

【0036】なお、上述のような連続走査による微細凹 凸の線状パターンとする以外に、微細凹凸のレーザース ボットを一定間隔で並べて虹色様の反射光沢を生じる模 様あるいは光沢面を形成することも可能である。また、 2枚の1/4波長板を介在させて一方を回転させること り、曲面状等の三次元形状の金属表面に対しても照射面 10 により、干渉額の筋方向つまり数細凹凸の滑方向を変化 させることも可能である。

> 【0037】特にTEMio、TEMioのような明パター ン成分が微並びに配置する発振モードのレーザー光を用 いて連続走査で微網凹凸を形成する際、微細凹凸の生成 に最も関与する走査方向の後部側のビーム強度を均一に して明瞭な凹凸を得る上で、定査方向を放明パターン成 分の並び方向に設定することが望ましいが、描画のため に走査方向の変化を必要とする場合がある。このような 場合、上記の2枚の1/4被長板を用いて像を回転さ することができる。

【0038】本発明に使用するレーザー共振器は、パル スレーザー光を出射できるものであればよく、前配のY AGレーザー以外にルピーレーザーやガラスレーザーの 如き固体レーザー、炭酸ガスレーザーやエキシマレーザ ーの如きガスレーザーも使用できるが、発捩モードがT EMoo、TEMoo、TEMoo、TEMooのように単純で コヒーレンス性のよいものが意ましい。また、前配実施 例では直線偏光のレーザー光を用いているが、長楕円偏 光のレーザー光も利用可能である。更に共振器から出射 したレーザー光を収束手段に導く光路の構成は、例示し た以外に種々設計偏光可能である。

[0039]

【発明の効果】本発明のレーザー加工方法及び装置によ れば、レーザー光を利用して金属表面に1 µm程度ある いはそれ以下といった極めて微細で密な凹凸を容易に且 つ短時間で形成可能であり、しかも該微細凹凸部をレー ザー光の走査によって連続的に線状に形成して様々な模 様パターンを自在に描画できるから、各種の金属製品に **辞上の各位置に照射パルスが50~150回程度当たっ 40 該税細凹凸に基づき反射光沢の色合いが見る角度や入射** 光の方向によって紅色様に多彩に変化する独特の装飾を 効率よく安価に施せる。

> 【0040】しかも、本発明においては、レーザー光と して直線侵光又は長楕円偏光のパルスレーザー光を用い ることから、上記機細凹凸を明瞭に形成でき、これによ って上記の紅色様の反射光沢の色合いが非常に鮮明なも のとなり、何めて夢顧な装飾を提供できる。

【0041】また、本発明の加工装置における偏光設定 手段として、レーザー共振器の内部に組み込まれた直線 次が得られている。なお、レーザーの励起能力上、超音 50 偏光索子を採用する請求項3の構成、一端面を入射角が (6)

特開平4-253583

7

プリュースター角をなすように設定したレーザーロッド を採用する前求項4の構成、レーザー共振器から出射さ れたパルスレーザー光の光路中に介装した直線優光素子 を採用する前求項5の構成をそれぞれ採用すれば、上記 数額凹凸の形成に好適な直線偏光ないし長楕円偏光のレ ーザー光を容易に且つ確実に得られるという利点があ ス

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施例に係るレーザー加工装置の概略構造図。

【図2】 同装置によるレーザー光の走査にて金属表面 に形成された機械凹凸の拡大平面図。

【図3】 同装置におけるレーザー共振器の一構成例を 示す解略構造図。

【図4】 同装置におけるレーザー共振器の一構成例を 示す概略構造図。

【図5】 同装置におけるレーザー共振器の一構成例を 示す概略構造図。

【図6】 同装置におけるレーザー共振器外の光路に直 線偏光素子を介在した一構成例を示す概略構造図。 10 【図7】 同装置におけるレーザー共振器外の光路に直線個光索子を介在した一構成例を示す低略構造図。

【図8】 本発明の第2 実施例に係るレーザー加工装置の概略構造図。


【図9】 本発明の第3 実施例に係るレーザー加工装置の概略構造図。

【図10】 上記第1 実施例のレーザー加工装置として YAGレーザー共扱器を用いた場合のレーザー光の走査 による機細凹凸の形成可能範囲を示す、レーザー走査選 10 度と超音波Qスイッチの周波数との相関図。

【符号の説明】

1, 1a, 1b, 1c…レーザー共級器、2…パルスレーザー光、3c…集光レンズ(収束手段)、5…XYテーブル(XY方向変位手段)、6…金属製被加工物、7 …レーザー走査線、8…凹条(微細凹凸)、11…入射光がプリュースター角をなすように配置した平行平面の選明板(直頼偏光素子)、12…レーザー煤質のロッド(レーザーロッド)、12a…一端面(入射角をブリュースター角に設定した一端倒)、14…偏光板(直線偏20 光素子)。


[図1]




[図2]




[図4]



[図3]




[図5]



(7)

特開平4-253583



フロントページの続き

(72)発明者 大島 市郎

兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番1号 大阪·

富士工業株式会社内

(72)発明者 大島 時彦

兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番1号 大阪

富士工業株式会社内

(72) 発明者 平田 繁一

兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番1号 大阪

富士工業株式会社内

(72)発明者 岡野 良和

兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番1号 大阪

富士工業株式会社内